

TEKNİK BİLGİ FORMU / TECHNICAL DATA SHEET**ALÜMİNYUM OKSİT / ALUMINUM OXIDE - (Al₂O₃)****Kimyasal İçerik / Chemical Composition [%]**

	Tipik Aralık / Typical Range	Garanti Değerler / Guaranteed Values
Kızdırma Kaybı / Loss on Ignition (300-1000 °C)	0.3-0.7	1.0 max.
Al ₂ O ₃	99.2-99.5	98.5 min.
SiO ₂	0.008-0.015	0.020 max.
Fe ₂ O ₃	0.008-0.016	0.020 max.
Na ₂ O	0.12-0.25	0.40 max.
CaO	0.005-0.008	0.015 max.

Fiziksel Özellik / Physical Properties

Alfa Alümina / Alpha Alumina [%]	20-30	18 min.
----------------------------------	-------	---------

Yığın Yoğunluğu / Bulk Density [g/cm³]	0.95-1.00	-
--	-----------	---

Tane Boyut Dağılımı / Particle Size Distribution

d50 [µm]	65-80	55 min.
----------	-------	---------

< 45 µm [%]	10-25	30 max.
-------------	-------	---------

Paketleme / Packaging	1.0 MT,1.1 MT,1.2 MT (PE-PP Bigbags) Dökme/Bulk	
------------------------------	---	--

Yukarıda verilen değerler ürün tolerans aralıklarına kaynak niteliğindedir. Gerçek değerler analiz sertifikasında verilmektedir.
All data listed above are reference to the product tolerances. The actual values are stated in the Certificate of Analysis.

Kimyasal Tescil Numaraları / Chemical Registration Numbers

CAS No: 1344-28-1 / Reach No: 01-2119529248-35

G.T.İ.P. / H.S.CODE

28182000000

**K - Q**
TSE-ISO-EN
9000**C - E**
TSE-ISO-EN
14000**TSE**
ISG-OHSAS
TS 18001**M - C**
TSE - ISO
10002

ETİ ALÜMİNYUM A. Ş.

Merkez Ofis: Altunizade Kısıklı Cd. No: 37 34662 Üsküdar/İSTANBUL

Tel: +90 216 554 53 00 (Pbx) Faks: +90 216 474 11 22

E-mail: mining@cengiz.com.tr

Fabrika: Atatürk Caddesi 42370 Seydişehir/KONYA

Tel: +90 332 582 30 30 (Pbx) Faks: +90 332 582 83 17

E-mail: pazarlama@etaluminyum.comwww.etaluminyum.com

Bir CENGİZ HOLDİNG kuruluşudur.

Rev :09.11.16